

Manner Flexible PVC X4165

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

General purpose tubing, profile extrusion and injection molding. This compound is RoHS compliant.

Главная Информация	
Характеристики	Общее назначение
Используется	Профили
	Трубка
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS
Метод обработки	Экструзия
	Литье под давлением
	Экструзионный профиль

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.39 to 1.43	g/cm ³	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	65		
Shore A, 15 sec	57		

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
1.52 mm	7.58	MPa	
100% Strain, 1.52 mm	2.76	MPa	

Удлинение при растяжении (Break, 1.52 mm)	380	%	ASTM D638
---	-----	---	-----------

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-40.0	°C	ASTM D746

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

