

## CET® 265

Styrene Methyl Methacrylate Acrylic Copolymer

Resirene, S.A. de C.V.

### Описание материалов:

A transparent styrene-acrylic copolymer with sparkling clarity, good toughness and scratch resistance, that is easy to process.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Хорошая технологичность Хорошая жесткость Хорошая прочность Высокая четкость Устойчивость к царапинам		
Используется	Приборы Косметическая упаковка Медицинские устройства Медицинские/медицинские приложения Упаковка Игрушки		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.03	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	10	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения <sup>1</sup>	1200	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение <sup>2</sup> (Break)	19.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	150	%	ASTM D638
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (3.18 mm)	530	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (3.18 mm)	No Break		ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	60.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	70.0	°C	ASTM D1525

Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze	4.0	%	ASTM D1003

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Задняя температура	160 to 170	°C
Средняя температура	170 to 180	°C
Передняя температура	180 to 190	°C
Температура сопла	200 to 210	°C
Температура обработки (расплава)	< 250	°C
Температура формы	40.0	°C

#### NOTE

1. 5.0 mm/min
2. 5.0 mm/min
3. 5.0 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat