

Nypol® PA A3 T25 FR CNZ0093 NR328

25% полезных ископаемых

Polyamide 66

Petropol Industry and Trade of Polymers LTDA

Описание материалов:

Nypol® PA A3 T25 FR CNZ0093 NR328 is a Polyamide 66 (Nylon 66) material filled with 25% mineral. It is available in Asia Pacific, Asia Pacific, Europe, Europe, Latin America, Latin America, North America, or North America for injection molding.

Important attributes of Nypol® PA A3 T25 FR CNZ0093 NR328 are:

Flame Rated

Good UV Resistance

Главная Информация				
Наполнитель/армирование	Минеральный, 25% наполнитель по весу			
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Устойчивость к гидролизу			
Внешний вид	Серый			
Метод обработки	Литье под давлением			
Идентификатор смолы (ISO 1043)	> PA 66 MD25 <			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.29	--	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.80 to 1.0	--	%	ASTM D955
Поглощение воды (Equilibrium)	2.1	--	%	ASTM D570
Содержание золы	23 to 27	--	%	ASTM D2584
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	80.0	60.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	10	20	%	ASTM D638
Флекторный модуль	3900	3400	MPa	ASTM D790
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	50	60	J/m	ASTM D256
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	80.0	--	°C	ASTM D648
Температура плавления	250 to 265	--	°C	ASTM D2117
Воспламеняемость	Сухой	Состояние	Метод испытания	
Огнестойкость	V-0	--	UL 94	

Иньекция	Сухой	Единица измерения
Температура сушки	90.0	°C
Время сушки	3.0	hr
Рекомендуемая максимальная влажность	0.20	%
Температура обработки (расплава)	280 to 300	°C
Температура формы	70.0 to 110	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

