

Braskem PP FPT300F

Polypropylene Homopolymer

Braskem America Inc.

Описание материалов:

Sub-group:

Homopolymer Polypropylene

Description:

Good mold release, excellent part finish (low bloom).

Applications:

Suggested uses include housewares, caps and closures, mugs / cups, thin-walled containers.

Process:

Injection Molding.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Приемлемый пищевой контакт</p> <p>Хороший выпуск пресс-формы</p> <p>Хорошая поверхность</p> <p>Гомополимер</p> <p>Низкий цветение</p>		
Используется	<p>Колпачки</p> <p>Затворы</p> <p>Чашки</p> <p>Товары для дома</p> <p>Тонкостенные контейнеры</p>		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	30	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale, Injection Molded)	104		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield, Injection Molded)	33.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Yield, Injection Molded)	10	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant ³ (Injection Molded)	1380	MPa	ASTM D790A

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, Injection Molded)	37	J/m	ASTM D256A

NOTE

1. 51 mm/min
2. 51 mm/min
3. 1.3 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

