

Zytel® 70G33L NC010

33% из стекловолокна

NYLON RESIN

DuPont Performance Polymers

Описание материалов:

33% Glass Reinforced Polyamide 66

Главная Информация	
UL YellowCard	E41938-234410
Наполнитель/армирование	Панель с наружным отделочным слоем материала, 33% наполнитель по весу
Добавка	Смазка Дефолдинг
Характеристики	Смазка
Формы	Частицы
Метод обработки	Литье под давлением
Код маркировки деталей (ISO 11469)	> PA66-GF33
Идентификатор смолы (ISO 1043)	PA66-GF33

Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.39	--	g/cm ³	ISO 1183
Формовочная усадка				ISO 294-4
Vertical flow direction	1.1	--	%	ISO 294-4
Flow direction	0.30	--	%	ISO 294-4
Поглощение воды				
24 hr	1.2	--	%	ASTM D570
23°C, 24 hr, 2.00 mm	5.7	--	%	ISO 62
Balance, 23°C, 2.00mm, 50% RH	1.8	--	%	ISO 62
Номер вязкости	145	--	cm ³ /g	ISO 307

Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	10500	8000	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Break)	200	140	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	3.5	5.0	%	ISO 527-2
Растяжимый ползучий модуль				ISO 899-1
1 hr	--	8000	MPa	ISO 899-1
1000 hr	--	5500	MPa	ISO 899-1
Флекторный модуль	9300	6210	MPa	ISO 178

Флекторный стресс	290	200	МПа	ISO 178
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность				ISO 179/1eA
-40°C	10	10	kJ/m ²	ISO 179/1eA
-30°C	10	10	kJ/m ²	ISO 179/1eA
23°C	13	17	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength				ISO 179/1eU
-30°C	70	75	kJ/m ²	ISO 179/1eU
23°C	85	100	kJ/m ²	ISO 179/1eU
Зубчатый изод Impact				ISO 180/1A
-40°C	10	10	kJ/m ²	ISO 180/1A
-30°C	10	10	kJ/m ²	ISO 180/1A
23°C	12	15	kJ/m ²	ISO 180/1A
Незубчатый изод ударная прочность				ISO 180/1U
-30°C	70	70	kJ/m ²	ISO 180/1U
23°C	80	90	kJ/m ²	ISO 180/1U
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature				
0.45 МПа, not annealed	261	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 МПа, not annealed	252	--	°C	ISO 75-2/A
Температура перехода стекла ¹	80.0	--	°C	ISO 11357-2
Температура плавления ²	262	--	°C	ISO 11357-3
Линейный коэффициент теплового расширения				ISO 11359-2
Flow	1.8E-5	--	cm/cm/°C	ISO 11359-2
Lateral	8.3E-5	--	cm/cm/°C	ISO 11359-2
Specific Heat Capacity	1330	--	J/kg/°C	
Specific Heat Capacity of Melt	2210	--	J/kg/°C	
Thermal Conductivity of Melt	0.22	--	W/m/K	
Электрический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	1.0E+15	--	ohms-cm	IEC 60093
Относительная проницаемость				IEC 60250
100 Hz	4.20	--		IEC 60250
1 MHz	4.00	--		IEC 60250

Коэффициент рассеивания				IEC 60250
100 Hz	0.010	--		IEC 60250
1 MHz	0.015	--		IEC 60250
Comparative Tracking Index	600	--	V	IEC 60112
Воспламеняемость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Скорость горения ³ (1.00 mm)	28	--	mm/min	ISO 3795
Классификация воспламеняемости (0.710 mm)	HB	--		IEC 60695-11-10, -20
Индекс кислорода	24	--	%	ISO 4589-2
NOTE				
1.	10°C/min			
2.	10°C/min			
3.	SE/B			

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

