

## Sylvin 6185-80 Grey 9202

Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

### Описание материалов:

Sylvin 6185-80 Grey 9202 Is A RoHS Compliant, Vinyl Compound Formulated For Oil Resistant Outdoor Jacketing Applications. This Compound Has A UL Approval For 720 Hour Sunlight Resistance, And CSA Approval For Flexible Cord Jacketing.

Главная Информация			
Характеристики	Маслостойкость		
Используется	Кабельная оболочка Применение проводов и кабелей		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Внешний вид	Серый		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.28	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw A	80		ASTM D2240
Shaw A, 10 seconds	80		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	17.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	430	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	65.7	kN/m	ASTM D624
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования	105	°C	ASTM D794
Температура ломкости	-30.0	°C	ASTM D746
Температура плавления	171 - 182	°C	
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	24	%	ASTM D2863
Воспламеняемость	VW-1		UL 1581

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

