

## SHIN-A SEV-3409

Ероху; Epoxide

SHIN-A T&C;

### Описание материалов:

Special Epoxу (Novolac type, Low Dk/Df)

DCPD Epoxу

#### Главная Информация

Используется

Клеи

Печатные платы

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Поглощение воды	< 0.50	%
Softening Point	85 to 95	°C
Epoxу Equivalent	270 to 310	g/eq

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

#### Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat