

Daelim Po1y® 5502-03LD

High Density Polyethylene

DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD.

Описание материалов:

Daelim Po1y® 5502-03LD is a High Density Polyethylene product. It can be processed by blow molding and is available in Asia Pacific. Applications of Daelim Po1y® 5502-03LD include food contact applications, bottles, consumer goods and household applications.

Characteristics include:

Good Processability

Good Stiffness

Impact Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая ударопрочность Хорошая технологичность Хорошая жесткость		
Используется	Бутылки Косметика Товары для дома Неспецифические пищевые приложения		
Рейтинг агентства	ASTM D 1248, II, Class A, Cat. 5 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдвунное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.955	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.18	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (F50)	35.0	hr	ASTM D1693B
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	27.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 600	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1180	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (-20°C)	390	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -76.0	°C	ASTM D746

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура обработки (расплава)	180 to 200	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

