

TechnoPet 3230

30% стекловолокно

Polyethylene Terephthalate

TechnoCompound GmbH

Описание материалов:

TechnoPet compounds count among the thermoplastic polyesters based on polyethylene-terephthalate. They are predestined for injection moulding due to their fast crystallisation.

| Главная Информация | | | |
|--|---|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Армированный стекловолокном материал, 30% наполнитель по весу | | |
| Характеристики | <p>Хорошая стабильность размеров</p> <p>Жесткий, высокий</p> <p>Кристаллизация</p> <p>Термическая стабильность, хорошая</p> <p>Отличный внешний вид</p> <p>Огнестойкий</p> | | |
| Используется | <p>Упаковка</p> <p>Шестерня</p> <p>Электрическое/электронное применение</p> <p>Электроприборы</p> <p>Электронная изоляция</p> <p>Товары для дома</p> <p>Применение в автомобильной области</p> <p>Подшипник</p> | | |
| Формы | Частицы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 1.66 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения | 8500 | MPa | ISO 527-2 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Ударная прочность (23°C) | 10 | kJ/m ² | ISO 179/1eA |
| Дополнительная информация | | | |
| Moisture Content, Infared 105°C, 15 min: <0.10%Ash Content, ISO 3451, 950°C: 30% | | | |
| Инъекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Задняя температура | 230 - 265 | °C | |

| | | |
|----------------------------------|-------------|----|
| Средняя температура | 230 - 265 | °C |
| Передняя температура | 230 - 265 | °C |
| Температура сопла | 245 - 280 | °C |
| Температура обработки (расплава) | 240 - 275 | °C |
| Температура формы | 30.0 - 90.0 | °C |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat