

## Epocast 1633 A/B

Епоху; Epoxide

Huntsman Advanced Materials

### Описание материалов:

DESCRIPTION: Epocast® 1633-A/B epoxy syntactic is a medium paste, halogen-free self-extinguishing compound designed for potting fasteners in honeycomb structures. The epoxy syntactic is easily extruded through 1/8 in. (3mm) nozzle orifice, but is non-flowing after application. It is easy to handle in isolated repair areas because the syntactic paste is available in dual-barrel cartridges. Epocast® 1633-A/B epoxy syntactic sets quickly at room temperature.

Главная Информация			
Характеристики	Без галогенов Самопогасающийся		
Используется	Компонент Крепежные детали		
Внешний вид	Светло-голубой Белый		
Метод обработки	Полировка Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			ASTM D792
-- 1	0.660	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
-- 2	0.680	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
-- 3	0.730	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Вязкость			ASTM D2196
-- 4	Soft-paste		ASTM D2196
-- 5	Soft-paste		ASTM D2196
-- 6	Paste		ASTM D2196
Время лечения (120 °C)	5.0	hr	
Растяжимый коленчатый сдвиг-Травление хромовой кислоты al/al(25 °C)	9.65	MPa	ASTM D1002
Увеличение веса <sup>7</sup>			ASTM D570
Distilled water : 25°C	2.5	%	ASTM D570
Mil-M-5606, hydraulic fluid : 25°C	0.40	%	ASTM D570
Skydrol 500-A : 25°C	0.70	%	ASTM D570

TTS-735, Type III test fluid : 25°C	0.30	%	ASTM D570
Срок службы-10 граммов(25 °C)	2.0 - 5.0	min	ASTM D1338
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компрессионный модуль	1860	МПа	ASTM D695
Прочность на сжатие (25°C)	44.8	МПа	ASTM D695
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
Resin	Mixing ratio by weight: 100		
Hardening method	Mixing ratio by weight: 50		
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
CURE SCHEDULE : Gel at room temperature plus 5 hours at 120°F (49°C) or gel at room temperature plus 2 hours at 150°F (66°C) or 3 days at room temperature.			

#### NOTE

1. Hardener
2. Resin
3. System
4. Resin
5. Hardener
6. System
7. on immersion - 24 hrs

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat