

TEREZ PA/PP 7500 GF 7/1

Polyamide 6 + PP

TER HELL PLASTIC GMBH

Описание материалов:

Medium viscosity special compound with increased rigidity and low moisture absorption.
For moulding parts with high mechanical requirements at low moisture absorption.

| Главная Информация | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Хорошая жесткость Низкое поглощение влаги Средняя вязкость | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 1.10 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения | 3900 | MPa | ISO 527-2 |
| Растяжимое напряжение (Yield) | 3.0 | % | ISO 527-2 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tear Strength | 65 | kN/m | ISO 34-1 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Ударная прочность (23°C) | 8.0 | kJ/m ² | ISO 179/1eA |
| Charpy Unnotched Impact Strength (23°C) | 40 | kJ/m ² | ISO 179/1eU |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Heat Deflection Temperature | | | |
| 0.45 MPa, Unannealed | 175 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, Unannealed | 145 | °C | ISO 75-2/A |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat