

## ENFLEX VO-564-80A

Polypropylene + EPDM Rubber

Ravago Group

### Описание материалов:

Dioxine free flame retardant EPDM/PP series

Главная Информация			
Добавка	Огнестойкий		
Характеристики	Огнестойкий		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.29	g/cm <sup>3</sup>	ISO 2781
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	80		ISO 868
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 37
100% Strain	3.10	MPa	
300% Strain	4.60	MPa	
Tensile Stress (Break)	8.50	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	550	%	ISO 37
Tear Strength	42	kN/m	ISO 34-1
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-55.0	°C	ISO 974
Maximum Dynamic Service Temperature	135	°C	
Воспламеняемость	Номинальное значение		Метод испытания
Огнестойкость <sup>1</sup>	V-0		Internal Method

### NOTE

1. UL94 internally tested

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

