

Ferro PP TPP20AJ39UL GRAY

22% тальк

Polypropylene Homopolymer

Ferro Corporation

Описание материалов:

Ferro PP TPP20AJ39UL GRAY is a Polypropylene Homopolymer (PP Homopolymer) material filled with 22% talc. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America for injection molding. Primary attribute of Ferro PP TPP20AJ39UL GRAY: Homopolymer.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Тальк, 22% наполнитель по весу		
Характеристики	Гомополимер		
Внешний вид	Серый		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.07	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	21	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка			ASTM D955
Flow	1.4	%	
Across Flow	1.8	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (23°C)	33.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	18	%	ASTM D638
Флекторный модуль			ASTM D790
1% Secant : 23°C	2240	MPa	
Tangent : 23°C	2650	MPa	
Flexural Strength (23°C)	52.4	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	37	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (23°C)	410	J/m	ASTM D4812
Gardner Impact (23°C)	0.734	J	ASTM D5420
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed	122	°C	
1.8 MPa, Unannealed	72.8	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

