

LNP™ LUBRICOMP™ LX00430 compound

Фирменная

Polyetheretherketone

SABIC Innovative Plastics

Описание материалов:

LNP* LUBRICOMP* LX00430 is a compound based on Polyetheretherketone containing Proprietary Fillers. Added feature of this grade is: Wear Resistant.

Also known as: LNP* LUBRICOMP* Compound PDX-L-00430

Product Reorder name: LX00430

Главная Информация		
Наполнитель/армирование	Фирменная	
Характеристики	Хорошая износостойкость	
Метод обработки	Литье под давлением	
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	150	°C
Время сушки	4.0 to 6.0	hr
Задняя температура	370 to 380	°C
Средняя температура	380 to 400	°C
Передняя температура	380 to 400	°C
Температура формы	175 to 190	°C
Back Pressure	0.300 to 0.700	MPa
Screw Speed	60 to 100	rpm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

