

## Delas 185

Polyvinyl Chloride + NBR

Shanghai Lin Gen Rubber Materials Co., Ltd.

### Описание материалов:

Delas 185 is a PVC NBR material. This product is available in the Asia-Pacific region and is processed by extrusion or injection molding. The main characteristics of Delas 185 are: chemical resistance.

The typical application field of Delas 185 is: wire and cable

Главная Информация			
Характеристики	Маслостойкость		
Используется	Применение проводов и кабелей		
Метод обработки	Экструзия		
	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.26	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	1.5	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 5 sec)	85		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	13.3	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	360	%	ASTM D412
Tear Strength	40.0	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия (70°C)	61	%	ASTM D395
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Operating Temperature	-18 - 80	°C	ASTM D746
Разрывная Перманентная деформация	72	%	ASTM D412
Ињекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	80	°C	
Время сушки	4.0	hr	
Задняя температура	140 - 150	°C	
Средняя температура	150 - 160	°C	
Передняя температура	160 - 170	°C	
Температура сопла	170 - 180	°C	
Температура формы	10 - 50	°C	
Back Pressure	0.0700 - 1.00	MPa	
Screw Speed	100 - 200	rpm	
Инструкции по экструзии			

Feed Zone: 140 - 150 °C Feed Section : 150 - 160 °C Metering Section: 160 - 170 °C Front Temperature: 170 - 180 °C Mold Temperature: 170 - 180 °C Filter: 20-60 mesh

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

