

PRIMALENE WPP391H

Polypropylene Impact Copolymer

Southern Polymer, Inc.

Описание материалов:

A fractional melt flow high impact copolymer polypropylene

Applications:

Under-the-hood and structural applications

Raffia/Tapes/Strapping

Film wrap

Food packaging film

Features:

Good heat aging resistance

Good impact resistance

Good low temperature melt strength

Good stiffness

Главная Информация

Характеристики	Хорошая термостойкость к старению
	Хорошая ударопрочность
	Хорошая прочность расплава
	Хорошая жесткость
	Высокая ударопрочность
	Сополимер удара
	Низкая температура прочности

Используется	Автомобильные Приложения
	Автомобильная крышка под капот
	Пленка
	Пищевая упаковка
	Приложения для обслуживания пищевых продуктов
	Неспецифические пищевые приложения
	Обвязка
	Детали конструкции
Лента	

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	0.45	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	80		ASTM D785

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	27.6	МПа	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	11	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant ²	1100	МПа	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	No Break		ASTM D256

NOTE	
1.	51 mm/min
2.	1.3 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat