

## SABIC® PP 623B

Polypropylene Random Copolymer

SABIC Americas, Inc.

### Описание материалов:

Provisional - PP Random copolymer for CastPP Film

PP 623B is a PP Random Copolymer grade specially designed for Cast PP (CPP) film extrusion. It contains anti-block additive. PP 623B offers good heat weldability for the sealing layers of CPP film.

Films produced using PP 623B will exhibit:

Excellent processability

Good weldability

High clarity

High gloss

Typical Applications

PP 623B can be used mainly for the Cast film of food and non-food packaging.

Главная Информация			
Добавка	Антиблок		
Характеристики	Антиблокировка		
	Приемлемый пищевой контакт		
	Хорошая технологичность		
	Высокая четкость		
	Глянцевый		
	Случайный сополимер		
Свариваемый			
Используется	Литая пленка		
	Пищевая упаковка		
	Упаковка		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литая пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес <sup>1</sup>	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	6.0	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale, Injection Molded)	92		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, Injection Molded)	27.0	MPa	ASTM D638

Удлинение при растяжении (Yield, Injection Molded)	12	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant (Injection Molded)	950	MPa	ASTM D790A
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, Injection Molded)	55	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	78.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	132	°C	ASTM D1525 <sup>2</sup>
NOTE			
1.	23°C		
2.	Rate B (120°C/h)		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat