

Petlon R-Prime PET Clear 100 FR-36

Polyethylene Terephthalate

Petlon Polymers Ltd

Описание материалов:

UL Approved Recycled Polyester, Flame Retarded, Clear Compound.

Processing Method: Specifically designed for Photocopier Toner Cartridge applications, manufactured using Stretch Blow moulding Technology

Главная Информация			
UL YellowCard	E337459-100995584		
Добавка	Огнестойкий		
Переработанное содержание	Да		
Характеристики	Огнестойкий		
Используется	Детали принтера		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Растягивающееся выдувное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.36	g/cm ³	ISO 1183
Внутренняя вязкость	0.64 to 0.72		Internal Method
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	258	°C	DSC
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость (0.200 mm)	V-2	UL 94	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	140	°C	
Время сушки	> 4.0	hr	
Температура расплава	260 to 290	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

