

AMTOPP CI25

Polypropylene

Inteplast Group

Описание материалов:

Metalizable Base

BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE FILM NON HEAT-SEALABLE

Главная Информация

Используется	Пленка
--------------	--------

Физический

Номинальное значение	Единица измерения
----------------------	-------------------

Dimensional Stability

Across Flow, 130°C ¹	< 3.0	%
---------------------------------	-------	---

Flow, 130°C ²	< 5.0	%
--------------------------	-------	---

Пленки

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
----------------------	-------------------	-----------------

Толщина пленки протестирована	25	µm
-------------------------------	----	----

Прочность на растяжение			ASTM D882
-------------------------	--	--	-----------

MD : Yield	117	MPa
------------	-----	-----

TD : Yield	207	MPa
------------	-----	-----

Удлинение при растяжении			ASTM D882
--------------------------	--	--	-----------

MD : Break	190	%
------------	-----	---

TD : Break	70	%
------------	----	---

Скорость передачи кислорода (22°C, 0% RH)	1700	cm ³ /m ² /24 hr	ASTM D3985
---	------	--	------------

Скорость передачи водяного пара (38°C, 90% RH)	5.4	g/m ² /24 hr	ASTM F1249
--	-----	-------------------------	------------

Выход ³	44.1	m ² /kg
--------------------	------	--------------------

Энергия поверхности			ASTM D2578
---------------------	--	--	------------

-- ⁴	36	dyne/cm
-----------------	----	---------

-- ⁵	40	dyne/cm
-----------------	----	---------

Оптический

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
----------------------	-------------------	-----------------

Блеск (45°)	85		ASTM D2457
-------------	----	--	------------

Haze	2.5	%	ASTM D1003
------	-----	---	------------

NOTE

1.	5 minutes
----	-----------

2.	5 minutes
----	-----------

3.	Internal Method
----	-----------------

4.	Corona Treated Side
----	---------------------

5.	High Eergy Flame Side
----	-----------------------

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

