

## Flexalloy® 9750-35

Polyvinyl Chloride Elastomer

Teknor Apex Company

### Описание материалов:

Flexalloy® 9750-35 is a Polyvinyl Chloride Elastomer (PVC Elastomer) material. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America.

Important attributes of Flexalloy® 9750-35 are:

High Molecular Weight

Low Gloss

| Главная Информация                    |   |                   |                 |
|---------------------------------------|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики                        | Низкий блеск<br>Сверхвысокий Молекулярный вес |                   |                 |
| Формы                                 | Гранулы                                       |                   |                 |
| Физический                            | Номинальное значение                          | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес                          | 1.14  | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Твердость                             | Номинальное значение                          | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec) | 35  |                   | ASTM D2240      |
| Механические                          | Номинальное значение                          | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение               |   |                   | ASTM D638       |
| Break                                 | 6.03  | MPa               |                 |
| 100% Strain                           | 2.00  | MPa               |                 |
| Удлинение при растяжении (Break)      | 340   | %                 | ASTM D638       |
| Эластомеры                            | Номинальное значение                          | Единица измерения | Метод испытания |
| Tear Strength <sup>1</sup>            | 13.1  | kN/m              | ASTM D624       |
| Тепловой                              | Номинальное значение                          | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура ломкости                  | -56.0   | °C                | ASTM D746       |
| NOTE                                  |   |                   |                 |
| 1.                                    | Die C   |                   |                 |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

