

## UNISOFT ADHESION™ AD-65A-NT-1-01

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

UNITED SOFT PLASTICS, Inc.

### Описание материалов:

TPE Compound based on Styrene-Ethylene/Butylene-Styrene Block Copolymer.  
Special bonding grade to PC/ABS, PC/PBT, PC, ABS, PBT and PET.

Главная Информация			
Характеристики	Блок сополимер Сплоченность Хорошая адгезия		
Используется	Ручка Формовочная форма для облицовки Уплотнение Склеивание Клей		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.18	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.60 - 2.0	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	65		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	4.50	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	450	%	ASTM D412
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	65.0	°C	
Время сушки	2.0 - 4.0	hr	
Задняя температура	205 - 215	°C	
Передняя температура	225 - 235	°C	
Температура сопла	235 - 265	°C	
Температура формы	40.0 - 65.0	°C	
Инструкции по впрыску			

Temperatures are shown for PC/ABS adhesion. For better adhesion results please increase temperatures in the first 3 zones up to 15°C per zone. Material is not hygroscopic and drying is only necessary if material was stored under moisture, however pre-drying can be useful to achieve a better adhesion result to the Nylon substrate.

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

