

## Telene® 1650 A/BK

Dicyclopentadiene

Telene S.A.S., a Rimtec Corporation company

### Описание материалов:

Telene® 1650 A/BK is a Dicyclopentadiene (DCPD) product. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America.

Characteristics include:

REACH Compliant

RoHS Compliant

Главная Информация			
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.03	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	114		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	1870	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield)	43.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Yield)	5.0	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	1850	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	67.0	MPa	ISO 178
Компрессионный модуль	1900	MPa	ISO 604
Сжимающее напряжение	70.0	MPa	ISO 604
Прочность сдвига	53.0	MPa	ASTM D732
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность (23°C)	30	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	120	°C	ISO 75-2/A
Температура перехода стекла <sup>1</sup>	155	°C	Internal Method
CLTE-Поток	7.9E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура Exotherm <sup>2</sup>	> 180	°C	Internal Method
Исходная вязкость-Брукфилд (30°C)	310 to 390	mPa·s	Internal Method
Время дыма <sup>3</sup> (30°C)	1.3 to 1.7	min	
NOTE			
1.	Method 1		

---

2. Method 4

---

3. Method 4

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

