

Generic PS (EPS)

Expanded Polystyrene

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PS (EPS)

This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			
--	0.0160 to 1.03	g/cm ³	ASTM D792
23°C	0.0110 to 0.0647	g/cm ³	ISO 1183
--	0.0141 to 0.0234	g/cm ³	ASTM D1505
Видимая плотность			
--	0.01 to 0.62	g/cm ³	ASTM D1895
--	0.02 to 0.63	g/cm ³	ISO 60
Moisture Content	5000 to 10250	ppm	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Flexural Strength (23°C)	0.191 to 0.344	MPa	ASTM D790
Прочность на сжатие (23°C)	0.0686 to 0.0959	MPa	ASTM D695
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Теплопроводность (23°C)	0.034 to 0.037	W/m/K	ASTM C177

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat