

Axiall PVC 9175 White 10

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Axiall PVC 9175 White 10 is a rigid PVC material. This product is available in North America and is processed by blow molding.

Главная Информация			
Внешний вид	Белый		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Выдвунное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.34	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2860	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	50.3	MPa	ASTM D638
Flexural Strength	89.6	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
3.18 mm	27	J/m	ASTM D256
6.35 mm	16	J/m	ASTM D256
Прочность на растяжение	120	kJ/m ²	ASTM D1822
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	55.0	°C	ASTM D648

Дополнительная информация

Equilibrium Torque, Brabender Plastograph, No. 6 Roller Head, 190°C Bath, 57 g Charge; 60/43 rpm: 925 m-gStability Time, Brabender Plastograph, No. 6 Roller Head, 190°C Bath, 57 g Charge; 60/43 rpm: 61 min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

