

SUNIGUM® P2100

Acrylic

Omnova Solutions Inc.

Описание материалов:

Acrylate Terpolymer

KEY ADVANTAGES

UV and heat resistance

Chemical, oil & fuel resistance

In blend with plasticized PVC, a low compression set value of 50% can be obtained

Tailor made TPE's that offer softness, matte surface finish, color retention and weatherability

APPLICATIONS

PVC

Auto profiles & moldings, building gaskets, hoses & tubing, wires & cable

Additional Feature: Good compatibility with PVC, COPE, TPU, ABS and SAN

Главная Информация

Характеристики	Топливная устойчивость Хорошая химическая стойкость Хорошая поверхность Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Высокая термостойкость Комплект низкого сжатия Маслостойкий
Используется	Автомобильные Приложения Автомобильная крышка под капот Инкапсуляция автомобильного окна Применение конструкции Прокладки Шланг Трубка Применение проводов и кабелей
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS
Внешний вид	Кремово-белый
Формы	Порошок
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.10	g/cm ³	

Видимая плотность	0.45	g/cm ³	ASTM D1895
Вязкость Mooney (ML 1+4, 150°C)	40	MU	
Размер частиц	800	µm	
Разделен с	Calcium Carbonate		
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	50		ASTM D2240
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	-19.0	°C	ASTM E1356

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat