

Generic PBT+PET - Mineral

Минеральный

Polybutylene Terephthalate + PET

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PBT+PET - Mineral

This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный наполнитель		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.44 - 1.54	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (23°C)	0.70 - 0.86	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break, 23°C)	48.9 - 60.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	1.8 - 4.2	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	3600 - 5120	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (23°C)	83.4 - 148	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	29 - 41	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, not annealed	105 - 200	°C	ASTM D648
1.8 MPa, not annealed	68.8 - 200	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	175 - 180	°C	ISO 306
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	120 - 121	°C	
Время сушки	3.5 - 4.5	hr	
Рекомендуемая максимальная влажность	0.020 - 0.025	%	
Задняя температура	246 - 250	°C	
Средняя температура	252 - 255	°C	
Передняя температура	257 - 260	°C	
Температура сопла	252 - 260	°C	
Температура обработки (расплава)	257 - 260	°C	
Температура формы	76.5 - 90.0	°C	
Инструкции по впрыску			

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PBT+PET - Mineral This information is provided for comparative purposes only.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

