

Xuchuan 6002/B-8006N (Mid-sole)

Polyurethane

Xuchuan Chemical (Suzhou) Co., Ltd

Описание материалов:

Xuchuan 6002/B-8006N (Mid-sole) is a Polyurethane product. It is available in Asia Pacific. Typical application: Consumer Goods.

Characteristics include:

High Strength

Wear Resistant

| Главная Информация | | |
|---|--|-------------------|
| Характеристики | Хорошая стойкость к истиранию Высокая прочность Устойчивость к гидролизу | |
| Используется | Обувь | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения |
| Плотность | 0.450 to 0.550 | g/cm ³ |
| Плотность | | |
| A-6002 : 40°C | 1.010 to 1.020 | g/cm ³ |
| B-8006N : 40°C | 1.080 to 1.200 | g/cm ³ |
| Вязкость | | |
| A-6002 : 40°C | 1.00 to 1.40 | Pa·s |
| B-8006N : 40°C | 0.800 to 1.20 | Pa·s |
| Ross Flex (-10 °C) ¹ | No Crack | |
| Истирание Вильямса | 60.0 to 100 | cc/php |
| Время крема | 6.0 to 7.0 | sec |
| Время окончания подъема | 40.0 to 50.0 | sec |
| Прочность адгезии-Между подошвой и средней подошвой | 39.2 to 58.8 | kN/m |
| Поролоновая плотность свободного подъема | 230 to 270 | kg/m ³ |
| Температура предварительного нагрева | | |
| Part A | 50 to 60 | °C |
| Part B | 50 to 60 | °C |
| Время предварительного нагрева | | |
| Part A | 8.0 to 10.0 | hr |
| Part B | 8.0 to 12.0 | hr |
| Processing Temperature | | |
| Part A | 40 to 45 | °C |

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Part B | 40 to 45 | °C |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения |
| Твердость дюрометра (Shore A) | 38 | |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения |
| Прочность на растяжение (Break) | 7.00 to 9.00 | MPa |
| Удлинение при растяжении (Break) | 330 to 430 | % |
| Tear Strength | 24.0 to 31.0 | kN/m |
| Термокомплект | Номинальное значение | Единица измерения |
| Компоненты термокомплекта | | |
| Part A | Mix Ratio by Weight: 100 | |
| Part B | Mix Ratio by Weight: 63 to 67 | |
| Время демолд | 3.0 to 5.0 | min |
| Инъекция | Номинальное значение | Единица измерения |
| Температура формы | 45.0 to 55.0 | °C |
| NOTE | | |
| 1. | 100000 cycles | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

