

Jiangsu Meilan XXMLF2-13

Fluoroelastomer

Jiangsu Meilan Chemical Co., Ltd.

Описание материалов:

Fluoroelastomer (F26) (FKM)

Quality Standard: Q/321200GDH010—2010

| Главная Информация | | |
|---|-----------------------------------|-------------------|
| Внешний вид | Прозрачный-светло-желтый Белый | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения |
| Удельный вес | 1.80 to 1.84 | g/cm ³ |
| Вязкость Mooney (ML 1+10, 121°C) | 51 to 90 | MU |
| Moisture Content | < 0.050 | % |
| Маслостойкость-1 # гидроабразивное топливо, 200 °C/24 ч | < 6.0 | % |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения |
| Прочность на растяжение | > 9.00 | MPa |
| Удлинение при растяжении (Break) | > 160 | % |
| Комплект сжатия ¹ (200°C, 70 hr) | < 30 | % |
| NOTE | | |
| 1. | Bisphenol-AF vulcanization system | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

