

## Hangzhou Keli ACS C-240

Acrylonitrile Chlorinated Polyethylene Styrene

Hangzhou Keli Chemical Co., Ltd.

### Описание материалов:

ACS resin is the modified & improved product based on the general grade of ABS resin, which ACS has the properties of weather resistance, flame retardant and static resistance. As rubber grade of saturated CPE with excellent properties substitutes for polybutadiene in the ABS, ACS mechanical property is the same as ABS, but ACS with good properties of weather resistance, ultraviolet ray resistance, ozone resistance, flame retardant and static resistance; it is widely used in the applications of electronic products, electric appliances, telecommunication facilities, instruments & meters, construction materials, decorating materials, auto parts and office equipment.

### Applications

Parts for auto & motorcycle, Safety Caps, PVC impact modifier

Главная Информация			
Характеристики	<p>Огнестойкий</p> <p>Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению</p> <p>Хорошая устойчивость к погоде</p> <p>Высокая ударопрочность</p> <p>Устойчивость к озону</p> <p>Терполимер</p>		
Используется	<p>Добавка</p> <p>Приборы</p> <p>Автомобильные Приложения</p> <p>Применение конструкции</p> <p>Декоративные детали</p> <p>Электрическое/электронное применение</p> <p>Трубопроводы</p> <p>Телекоммуникации</p>		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (220°C/10.0 kg)	7.0	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	73		ISO 2039-2
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	20.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	35	%	ISO 527-2
Флекторный стресс	30.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность	60	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

