

Syncure™ S1010B

Crosslinked Polyethylene

PolyOne Corporation

Описание материалов:

It can be used as a catalyst masterbatch component for the Pulitzer Syncure system.

Главная Информация			
Используется	Применение проводов и кабелей		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920	g/cm ³	ASTM D1505
Видимая плотность ¹	0.48	g/cm ³	Internal method
Массовый расход расплава (MFR) ² (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
Внешний вид	Particles/cubes		ASTM D2090
Предел прочности при растяжении ³ (158°C, 1.91 mm)	75	%	
Коэффициент удлинения ⁴ (158°C, 1.91 mm)	75	%	

Дополнительная информация	
000000075,0095 phr S1025A / 5 phr S1010B Syncure 000000.000001/8"000.	

NOTE	
1.	Geon® 1169
2.	Procedure A
3.	168 hours, UL standard
4.	168 hours, UL standard

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat