

Geon™ Vinyl Flexible 86155

Flexible Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

Описание материалов:

The composite material has met NSF standard 61 and is limited to plate applications.

Главная Информация	
Характеристики	Соответствие пищевого контакта
Рейтинг агентства	FDA пищевой контакт, не Номинальный Утверждено NSF 61
Формы	Частицы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.24	g/cm ³	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw A	90		ASTM D2240
Shaw A, 15 seconds	84		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹			ASTM D638
Fracture	18.3	MPa	ASTM D638
100% strain	10.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	400	%	ASTM D638

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength ³	76.2	kN/m	ASTM D624

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-27.0	°C	ASTM D746

Дополнительная информация	
<p>NSF 61. The composite material has met NSF standard 61 and is limited to plate applications.</p>	

NOTE	
1.	Type 4, 510mm/min
2.	Type 4, 510mm/min
3.	C mold, 510mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

