

Sylvin 9915-85 Yellow 4168

Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

Описание материалов:

Sylvin 9915-85 Yellow 4168 Is A Vinyl Compound Formulated For Molding Applications.

| Главная Информация | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Универсальный | | |
| Используется | Промышленное применение Универсальный | | |
| Внешний вид | Желтый | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.31 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра | | | ASTM D2240 |
| Shaw A | 85 | | ASTM D2240 |
| Shaw A, 10 seconds | 85 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Break) | 18.6 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 370 | % | ASTM D638 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tear Strength | 73.6 | kN/m | ASTM D624 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Температура плавления | 168 - 179 | °C | |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Индекс кислорода | 22 | % | ASTM D2863 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

