

Hostacom TRC 1193N NATURAL

Polyolefin

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hostacom TRC 1193N NATURAL is high melt flow, 1,900 MPa flexural modulus, low density thermoplastic polyolefin (TPO) resin. It has an excellent balance of processability, rigidity, impact, scratch and mar resistance. It is typically used for injection molding of Instrumental Panels and other interior trim parts or components with good surface appearance properties.

For regulatory compliance information, see Hostacom TRC 1193N NATURAL Product Stewardship Bulletin (PSB) and Safety Data Sheet (SDS).

Главная Информация			
Характеристики	<p>Низкая плотность</p> <p>Жесткий, хороший</p> <p>Хорошая ударопрочность</p> <p>Обрабатываемость, хорошая</p> <p>Высокая яркость</p> <p>Устойчивость к царапинам</p> <p>Хороший внешний вид</p>		
Используется	<p>Применение в автомобильной области</p> <p>Автомобильные внутренние детали</p> <p>Оборудование для салона автомобиля</p> <p>Приборная панель автомобиля</p>		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	0.990	g/cm ³	ISO 1183/A
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	20	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	19.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Yield)	6.0	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	1900	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ISO 180/1A
-30°C	8.0	kJ/m ²	ISO 180/1A
23°C	45	kJ/m ²	ISO 180/1A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Heat Deflection Temperature (0.45 MPa,
Unannealed) 107 °C ISO 75-2/B

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

