

NOPLA® KE901

Polyethylene Naphthalate

Kolon Plastics, Inc.

Описание материалов:

KE901 is Outstanding impact strength and Excellent clarity PEN-PET copolyester Grade.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.34	g/cm ³	ASTM D792
Внутренняя вязкость	0.84	dl/g	Internal Method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (23°C)	63.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	6.4	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	2890	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	100	°C	ASTM D648A
Викат Температура размягчения	280	°C	ASTM D1525

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat