

# PRIMALENE WPP693QB

Linear Low Density Polyethylene

Southern Polymer, Inc.

## Описание материалов:

A hexene linear low density polyethylene

Applications:

Industrial liners

Stretch wrap

Garment and carrier bags

General purpose packaging

Features:

Good stiffness at thin gauges

Excellent processing characteristics

Good drawdown

Slip: high

Antiblock: high

Главная Информация			
Добавка	Антиблок Комбинация		
Характеристики	Антиоксидант Хорошая технологичность Хорошая жесткость Хорошая прочность Гексен-комномер Низкая плотность		
Используется	Общее назначение Сверхпрочные сумки Промышленное применение Упаковка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.925	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.80	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения	0.30		ASTM D1894
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	25	µm	
Сектантный модуль			ASTM D882

1% Secant, MD	290	MPa	
1% Secant, TD	345	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break	55.2	MPa	
TD : Break	34.5	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	400	%	
TD : Break	700	%	
Ударное падение Dart	130	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	300	g	
TD	650	g	
<b>Оптический</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Блеск (60°)	65		ASTM D2457
Haze	18	%	ASTM D1003

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

