

Plenco 06401 (Compression)

Стекловолокно; Минеральное

Phenolic

Plastics Engineering Co.

Описание материалов:

PLENCO 06401 is a glass fiber and mineral filled two-stage phenolic molding compound. UL recognized under component file E40654. 06401 is available in black.

Главная Информация			
UL YellowCard	E40654-231621		
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал Минеральный наполнитель		
Номер файла UL	E40654		
Внешний вид	Черный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Прессформа сжатия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.75	g/cm ³	ASTM D792
Видимая плотность	0.74	g/cm ³	ASTM D1895
Формовочная усадка-Поток	0.15	%	ASTM D955
Поглощение воды (24 hr)	0.070	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (E-Scale)	97		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	14600	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	69.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	0.60	%	ASTM D638
Флекторный модуль	13100	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	119	MPa	ASTM D790
Прочность на сжатие	253	MPa	ASTM D695
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	39.6	J/m	ASTM D256
Зубчатый изод Impact	39	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	227	°C	ASTM D648
Температура непрерывного использования	226	°C	ASTM D794

Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	3.4E+12	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность ¹	15	kV/mm	ASTM D149
Диэлектрическая постоянная (1 MHz)	5.20		ASTM D150
Коэффициент рассеивания (1 MHz)	0.025		ASTM D150
Дуговое сопротивление	96.0	sec	ASTM D495
Сравнительный индекс отслеживания (СТИ)	175	V	UL 746

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (1.50 mm)	V-0		UL 94

Дополнительная информация

The value listed as Comparative Tracking Index, UL 746 was tested according to ASTM D3638. The value listed as Mold Shrink, Linear-Flow, ASTM D955 was tested according to the ASTM D6289 standard. Post Shrinkage, ASTM D6289, 72hr, 120°C: 0.05% Drop Ball Impact, PLENCO Method: 275 J/m

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура формы	165 - 182	°C
Back Pressure	0.300	MPa
Screw Speed	< 60	rpm

Инструкции по впрыску

Mold Close Time: 3-8 sec

NOTE

1. Method A (short time)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat