

Huaxia Shenzhou PVDF DS205

Polyvinylidene Fluoride

Shandong Huaxia Shenzhou New Material Co., Ltd.

Описание материалов:

Huaxia Shenzhou PVDF DS205 is a Polyvinylidene Fluoride (PVDF) material. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America.

Главная Информация			
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.77 to 1.79	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/12.5 kg)	1.0 to 25	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	70 to 80		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 35.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 25	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Пиковая температура плавления	165 to 175	°C	ASTM D3418
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура термического разложения ¹	> 410	°C	TGA
NOTE			
1.	1% Wt. Loss		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

