

Ecomass® 1950ZC84

Вольфрам

Polyamide 610

Ecomass Technologies

Описание материалов:

Ecomass®1950ZC84 is a polyamide 610 (nylon 6/10) material containing tungsten filler. This product is available in North America and is processed by injection molding.

Ecomass®The main features of 1950ZC84 are:

Hard

Good toughness

non-toxic

Главная Информация

Наполнитель/армирование	Вольфрамовый наполнитель
Характеристики	Хорошая прочность Нетоксичный Средняя твердость
Используется	Радиационное экранирование
Формы	Частицы
Метод обработки	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	3.80	g/cm ³	ISO 1183
Формовочная усадка-Поток	1.0 - 1.2	%	ISO 294-4
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	7580	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield)	27.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	0.50	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	6250	MPa	ISO 178

Дополнительная информация

Notched Izod Impact Strength, ISO 180, Notch A: 5.7 KJ/m

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	80.0	°C
Время сушки	4.0 - 6.0	hr
Рекомендуемая максимальная влажность	0.20	%
Температура обработки (расплава)	230 - 250	°C
Температура формы	65.0 - 80.0	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

