

Hostacom TRC 352N E1

20% полезных ископаемых

Polyolefin

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

"Hostacom" TRC 352N is a 20% mineral filled, impact modified grade for interior applications with excellent impact/stiffness balance, good flowability properties and good scratch resistance. It has an outstanding blooming resistance at elevated temperatures and also low odour and low carbon emissions. The grade is available in color-matched, pellet form.

| Главная Информация | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Минеральный, 20% наполнитель по весу | | |
| Добавка | Модификатор удара | | |
| Характеристики | Хороший поток | | |
| | Высокая ударопрочность | | |
| | Высокая жесткость | | |
| | Низкий цветение | | |
| | Низкий и без запаха | | |
| Устойчивость к царапинам | | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 1.04 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 18 | g/10 min | ISO 1133 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Yield, 23°C) | 21.6 | MPa | ISO 527-2/50 |
| Флекторный модуль ¹ (23°C) | 2000 | MPa | ISO 178 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Ударная прочность | | | ISO 179/1e |
| -30°C | 3.0 | kJ/m ² | |
| 23°C | 30 | kJ/m ² | |
| Charpy Unnotched Impact Strength (23°C) | No Break | | ISO 179/1eU |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed) | 54.0 | °C | ISO 75-2/A |
| Викат Температура размягчения | 136 | °C | ISO 306/A50 |
| NOTE | | | |
| 1. | 2.0 mm/min | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

