

## TEKALOY™ S630XB

Polycarbonate + PBT

Mando Advanced Materials Co., Ltd.

### Описание материалов:

TEKALOY™ S630XB is a Polycarbonate + PBT (PC+PBT) product. It is available in Asia Pacific.

Characteristics include:

Good Weather Resistance

Heat Stabilizer

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла		
Характеристики	Хорошая устойчивость к погоде Стабилизация тепла		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.21	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка <sup>1</sup>			ASTM D955
Flow	0.60	%	
Across Flow	0.60	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	68.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	90	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2400	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	88.3	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	200	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed	113	°C	
1.8 MPa, Unannealed	105	°C	
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	260 to 280	°C	
Температура формы	60.0 to 80.0	°C	
NOTE			
1.	60°C Mold Temperature		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

