

LNP™ LUBRICOMP™ RX06480 compound

30% стекловолокно

Polyamide 66

SABIC Innovative Plastics

Описание материалов:

LNP LUBRICOMP* RX06480 is a compound based on Nylon 66 resin containing 30% Glass Fiber, 15% Lubricants. Added feature of this material is: Wear Resistant.

Also known as: LNP* LUBRICOMP* Compound RFL-4736

Product reorder name: RX06480

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 30% наполнитель по весу		
Добавка	Смазка (15%)		
Характеристики	Хорошая износостойкость Смазка		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			
--	1.50	g/cm ³	ASTM D792
--	1.49	g/cm ³	ISO 1183
Формовочная усадка			ASTM D955
Flow : 24 hr	0.40 to 0.60	%	
Across Flow : 24 hr	0.70 to 0.90	%	
Поглощение воды			
24 hr, 50% RH	0.50	%	ASTM D570
Equilibrium, 23°C, 50% RH	0.74	%	ISO 62
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения			
-- ¹	12100	MPa	ASTM D638
--	11200	MPa	ISO 527-2/1
Прочность на растяжение			
Yield ²	163	MPa	ASTM D638
Yield	162	MPa	ISO 527-2/5
Break ³	163	MPa	ASTM D638
Break	162	MPa	ISO 527-2/5
Удлинение при растяжении			
Yield ⁴	2.2	%	ASTM D638
Yield	2.2	%	ISO 527-2/5

Break ⁵	2.2	%	ASTM D638
Break	2.2	%	ISO 527-2/5
Флекторный модуль			
50.0 mm Span ⁶	9820	MPa	ASTM D790
-- ⁷	9910	MPa	ISO 178
Флекторный стресс			
--	230	MPa	ISO 178
Yield, 50.0 mm Span ⁸	229	MPa	ASTM D790
Break, 50.0 mm Span ⁹	229	MPa	ASTM D790
Коэффициент трения			
vs. Itself - Dynamic	0.56		ASTM D3702 Modified
vs. Itself - Static	0.44		
Коэффициент износа			
Ring	2.35	10 ⁻¹⁰ in ⁵ -min/ft-lb-hr	ASTM D3702 Modified
Washer	24.0	10 ⁻¹⁰ in ⁵ -min/ft-lb-hr	
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			
23°C	94	J/m	ASTM D256
23°C ¹⁰	9.0	kJ/m ²	ISO 180/1A
Незубчатый изод Impact			
23°C	750	J/m	ASTM D4812
23°C ¹¹	47	kJ/m ²	ISO 180/1U
Ударное устройство для дротиков			
23°C, Total Energy	10.5	J	ASTM D3763
--	3.50	J	ISO 6603-2
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			
0.45 MPa, Unannealed, 3.20 mm	260	°C	ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed, 64.0 mm Span ¹²	260	°C	ISO 75-2/Bf
1.8 MPa, Unannealed, 3.20 mm	252	°C	ASTM D648
1.8 MPa, Unannealed, 64.0 mm Span ¹³	247	°C	ISO 75-2/ Af
CLTE			
Flow : -30 to 30°C	2.7E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Transverse : -30 to 30°C	5.8E-5	cm/cm/°C	
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	82.2	°C	
Время сушки	4.0	hr	
Рекомендуемая максимальная влажность	0.15 to 0.25	%	

Задняя температура	266 to 277	°C
Средняя температура	282 to 293	°C
Передняя температура	293 to 304	°C
Температура обработки (расплава)	282 to 304	°C
Температура формы	93.3 to 110	°C
Back Pressure	0.172 to 0.344	MPa
Screw Speed	30 to 60	rpm

NOTE

1.	50 mm/min
2.	Type I, 5.0 mm/min
3.	Type I, 5.0 mm/min
4.	Type I, 5.0 mm/min
5.	Type I, 5.0 mm/min
6.	1.3 mm/min
7.	2.0 mm/min
8.	1.3 mm/min
9.	1.3 mm/min
10.	80*10*4
11.	80*10*4
12.	80*10*4 mm
13.	80*10*4 mm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

