

# LNP™ STAT-KON™ EX01696C compound

Фирменная

Polyether Imide

SABIC Innovative Plastics

## Описание материалов:

LNP STAT-KON EX01696C is a compound based on Polyetherimide resin containing Proprietary Filler(s). Added features of this material include: Electrically Conductive, Clean Compounding System.

Also known as: LNP\* STAT-KON\* Compound PDX-E-01696 CCS

Product reorder name: EX01696C

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Фирменная		
Характеристики	Электропроводящий Низкое (нет) содержание ионов		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.38	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения <sup>1</sup>	3700	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение <sup>2</sup> (Break)	95.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	3.6	%	ASTM D638
Флекторный модуль <sup>4</sup> (50.0 mm Span)	3640	MPa	ASTM D790
Flexural Strength <sup>5</sup> (Break, 50.0 mm Span)	160	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	37	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (23°C)	480	J/m	ASTM D4812
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+6 to 1.0E+8	ohms	ASTM D257
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	121 to 149	°C	
Время сушки	4.0 to 6.0	hr	
Рекомендуемая максимальная влажность	0.020	%	
Задняя температура	343 to 354	°C	
Средняя температура	354 to 366	°C	
Передняя температура	366 to 377	°C	
Температура обработки (расплава)	360 to 366	°C	
Температура формы	121 to 149	°C	

Back Pressure	0.344 to 0.689	MPa
Screw Speed	60 to 100	rpm

#### NOTE

1.	50 mm/min
2.	Type I, 5.0 mm/min
3.	Type I, 5.0 mm/min
4.	1.3 mm/min
5.	1.3 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

