

Greene 410

Fluorosilicone

Greene, Tweed & Co.

Описание материалов:

Greene 410 is a Fluorosilicone (Fluoro Si) product. It is available in North America.

Главная Информация			
Внешний вид	Черный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.50	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (M-Scale)	82		ASTM D785
Твердость дюрометра (Shore A)	80		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения ¹			ASTM D1894
vs. Itself - Dynamic	1.0		
vs. Itself - Static	2.3		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D1414
50% Strain	3.17	MPa	
100% Strain	5.65	MPa	
Прочность на растяжение (Break)	8.07	MPa	ASTM D1414
Удлинение при растяжении (Break)	150	%	ASTM D1414
Комплект сжатия ² (175°C, 22 hr)	12	%	ASTM D395
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
CLTE-Поток	2.4E-4	cm/cm/°C	ASTM E228
Service Temperature	-52 to 81	°C	
Резиновая классификация ³	FVMQ		
Прочность на разрыв-Bie B	29.8	kN/m	ASTM D624
Защитный чехол для мобильного телефона 10/50	-60	°C	ASTM D1329
NOTE			
1.	Method C		
2.	25% Deflection		
3.	ASTM D1418		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

