

## Valtec HG009

Polypropylene Homopolymer

INDELPRO, S.A. de C.V.

### Описание материалов:

Valtec is the new controlled morphology polypropylene manufactured by Indelpro using the Spheripol process. Compared to ordinary pelletized polypropylene, Valtec could present advantages in terms of improved productivity, better processing and lower energy consumption. Valtec HG009 is a homopolymer particularly suitable for general purpose injection molding.

The base resin in this product meets the requirements of the U.S. Food and Drug Administration (FDA) contained in the Code of Federal Regulations in 21 CFR 177.1520.

Главная Информация			
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> <li>Приемлемый пищевой контакт</li> <li>Общее назначение</li> <li>Хорошая технологичность</li> <li>Глянцевый</li> <li>Гомополимер</li> </ul>		
Используется	<ul style="list-style-type: none"> <li>Колпачки</li> <li>Затворы</li> <li>Контейнеры</li> <li>Косметическая упаковка</li> <li>Товары для дома</li> <li>Фармацевтическая упаковка</li> <li>Оборудование для безопасности</li> <li>Игрушки</li> </ul>		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	6.5	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	34.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	10	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1480	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	27	J/m	ASTM D256A

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	88.9	°C	ASTM D648

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

