

Axiall PVC 19901

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

105 C; VW-1 non-lead stabilized insulation with good flexibility. Ideally suited for 1/64 wall (18 AWG and larger). UL approved for TW, THW, THHW applications.

UL Recognized Component for TW, THW, THHW. VW-1 rated

Главная Информация			
Добавка	Неуказанный стабилизатор		
Характеристики	Хорошая гибкость Низкое (нет) Содержание свинца		
Используется	Применение проводов и кабелей		
Типы проводов	THHW THW TW VW-1		
Метод обработки	Провод и кабель экструзии		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.30 to 1.34	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 3 sec)	90		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-100% Secant	12.4	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	16.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	330	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение максимального удлинения в воздухе ¹ (136°C, 168 hr)	-20	%	UL 1581
Изменение максимального удлинения (100°C, 96 hr, in Oil)	-14	%	UL 1581
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-24.0	°C	ASTM D746
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости ² (23°C)	1.5E+15	ohms-cm	ASTM D257
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость	V-1		UL 94

Индекс кислорода	28	%	ASTM D2863
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	185	°C	
NOTE			
1.	30 mil slabs		
2.	50% RH		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

