

Gallonprene® GP320-55

Thermoplastic Elastomer

Shenzhen Sungallon Rubber & Plastic Corporation Limited

Описание материалов:

Gallonprene®GP320-55 is a thermoplastic elastomer (TPE) product. It is available in Africa and the Middle East, Latin America or Asia Pacific. Gallonprene®GP320-55 applications include electrical appliances, engineering/industrial accessories, industrial applications and handles.

Features include:

Comply with REACH standard

ROHS certification

Halogen-free

| Главная Информация | |
|--------------------|--|
| Характеристики | Высокая эластичность Без галогенов |
| Используется | Формовочная форма для облицовки Электроприборы Промышленное применение Мягкая ручка |
| Рейтинг агентства | EC 1907/2006 (REACH) |
| Соответствие RoHS | Соответствие RoHS |
| Внешний вид | Белый Шероховатая отделка |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Удельный вес | 1.09 | g/cm ³ | ASTM D792 |

| | | | |
|--|----|----------|------------|
| Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg) | 55 | g/10 min | ASTM D1238 |
|--|----|----------|------------|

| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Твердость дюрометра (Shore A, 23°C) | 55 | | ASTM D2240 |

| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Прочность на растяжение ¹ (Break) | 3.00 | MPa | ASTM D412 |
| Удлинение при растяжении ² (Break) | 350 | % | ASTM D412 |

| Инструкции по впрыску |
|---|
| Overmolding Parameters:Rear Temperature: 225 to 245°CCenter Temperature: 235 to 255°CFront Temperature: 245 to 265°C Melt Temperature: 210 to 230°C Mold Temperature: 40 to 70°C Processing Temperature Limit: 280°C Injection Pressure: High Injection Speed: High Back Pressure: 20 to 50% Drying Temperature: 80°C Drying Time: 2 hr |

| NOTE |
|---------------|
| 1. 500 mm/min |

2.

500 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

