

PRIMALLOY® A1400

Thermoplastic Elastomer

Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.

Описание материалов:

PRIMALLOY® A1400 is a Thermoplastic Elastomer (TPE) material. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America.

| Главная Информация | | | |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.940 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 5.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| Формовочная усадка ¹ | | | Internal Method |
| Across Flow : 2.00 mm | 0.50 | % | |
| Flow : 2.00 mm | 3.0 | % | |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость по суше (Shore A) | 45 | | ISO 7619 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Break) | 6.00 | MPa | ISO 37 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 790 | % | ISO 37 |
| Комплект сжатия ² (70°C, 22 hr) | 60 | % | ISO 815 |

| NOTE | |
|------|---------------------------------|
| 1. | 120x120x2 mm test plaque |
| 2. | 6 sheets (each thickness = 2mm) |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

