

## MonoSol® D-8534 XR

Polyvinyl Alcohol

MonoSol, LLC

### Описание материалов:

Product Description:

Mono-Sol® D-8534 XR is a proprietary film system (patent pending) comprising a layer of M-8534 polyvinyl alcohol film with a dispersible barrier layer. This unique film combines the rapid solubility and excellent heat sealing properties of M-8534 with even better chemical resistance while at the same time preventing undesirable plasticizer migration. Mono-Sol® D-8534 XR film conforms to U.S. Environmental Protection Agency 40 CFR 180.1001 (d).

Главная Информация			
Формы	Пленка		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	38	µm	
Прочность на растяжение-MD (Break)	28.3	MPa	ASTM D882
Растяжимое удлинение-MD (Break)	500	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	650	g	ASTM D1709
Прочность на разрыв Elmendorf-MD	1600	g	ASTM D1922

Дополнительная информация	
Modulus at 100% Elongation, ASTM D882: 1400 psi	Equilibrium Moisture Content, Test Method Unspecified, 23°C, 40% R.H.: 6.5%
Equilibrium Moisture Content, Test Method Unspecified, 23°C, 50% R.H.: 9.2%	Equilibrium Moisture Content, Test Method Unspecified, 23°C, 60% R.H.: 11.1%
Solubility, MSTM 205, 1.5 mil, 50°F Distilled Water: Disintegration, 6 sec; Dissolution, 22 sec	Solubility, MSTM 205, 1.5 mil, 75°F Distilled Water: Disintegration, 3 sec; Dissolution, 15 sec

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

