

Axiall PVC 10757

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

General purpose non-lead stabilized 75°C rated compound recommended for jacketing and general purpose extrusion applications.

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение		
Используется	Кабельный кожух		
	Общее назначение		
	Применение проводов и кабелей		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.20 to 1.24	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра ¹ (Shore A)	72 to 78		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
--	14.8	MPa	
100% Strain	6.89	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	350	%	ASTM D638
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	23	%	ASTM D2863
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	168	°C	

NOTE

1. Delayed

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

