

## Magnobond 99

Ероху; Epoxide

Magnolia Plastics, Inc.

### Описание материалов:

Magnobond 99 is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product. It can be processed by potting and is available in North America.

Главная Информация			
Внешний вид	Светло-серый		
Формы	Паста		
Метод обработки	Полировка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.683	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	69		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компрессионный модуль	2740	MPa	ASTM D695
Прочность на сжатие	39.2	MPa	ASTM D695
Прочность сдвига	14.5	MPa	ASTM D732
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта			
Hardener	Mix Ratio by Weight: 14,00 Mix Ratio by Volume: 1.0		
Resin	Mix Ratio by Weight: 100,00 Mix Ratio by Volume: 12		
Срок службы горшка	3.0 to 5.0	min	
Время демолд			
25°C	10000	min	
52°C	300	min	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

